



CHF5066

液力传动油复合剂

CHF5066 液力传动油复合剂主要由抗磨剂、抗磨剂、抗氧剂、防锈剂、金属减活剂等复配组成，产品外观清澈透亮，无刺激性气味，不含硫化添加剂，不含氯化石蜡，在指导下以适宜的基础油中按参考剂量满足标准。专门应用配制 6#、8# 液力传动油（6#液力传动油主要用于内燃机、重负荷卡车、履带车、越野车等液力变扭器和液力耦合器以及工业机械的液力传动系统；8#液力传动油主要用于各种小轿车、轻型卡车的液力传动系统）。

- 颜色浅，无刺激性气味，不影响最终产品
- 抗氧化性能优良，延长换油周期
- 优良的抗乳化能力，快速的水分离性，减缓衰老速度，延长使用寿命
- 油溶性佳，适用于一类、二类、三类基础油，可采用冷调设备

项 目	质量指标	试验方法
外观	轻微黄色透明液体	目测 ¹
油溶性	油品呈透明且无沉淀或悬浮物	目测 ²
闪点（开口），℃	≥170	GB/T3536
锌含量，%	≥6.0	SH/T0226
硫含量，%	≥9.0	SH/T0303
磷含量，%	≥4.0	SH/T0296
水分，%	≤0.05	GB/T260
机械杂质，%	≤0.05	GB/T511

1: 将试样注入 100ml 量筒中，在室温下观察。

2: 1%试样混合 99%基础油在 55%温度条件下搅拌均匀后，目测无沉淀或无悬浮物。

参考剂量：1.0-1.5%

标准包装：20 公斤/桶、200 公斤/桶、1000 公斤/吨桶、散装

产品使用指导

本产品使用指导仅针对 CHF5066 液力传动油复合剂, 配方仅作为标准参考, 使用者应按照指导规范及实际情况使用本品, 如有疑问请联系我司销售人员。

- 参考配方

型号	剂量/ %
150N	98.5
CHF5066	1.5
T9022A	0.005

- 产品实拍



储运及安全: 储存温度不应超过 75℃; 长期储存温度不应超过 50℃。产品在储存、运输、装卸和使用期间, 应参照 SH/T0164 标准进行。本品不易燃、不易爆、无腐蚀性。产品使用注意事项请参见该产品的安全数据说明书。