耐热涂料热劲

通用３０银色

东京热化学工业株式会社

体 系　改性硅树脂耐热面漆

适用温度　长时间200℃　短时间300℃

特　征
1．耐热涂料的普及品，价格低。
2．采用具有100%展色率的高光泽铝颜料。
3．干燥速度快，施工操作性良好。

用　途　对各类发热工厂的装置设备，以及各类干燥炉、焚烧炉，提供热腐蚀防护。

塗料性状
色　　相……银色
比　　重……0.94（25℃）
粘　　度……12（25℃／秒）

	刷毛	喷涂
涂刷量……	160g／㎡	180g／㎡
膜　厚……	Dry12μm	Dry12μm
	Wet36μm	Wet36μm

※涂刷量因不同条件变化。

		（5℃）	（１０℃）	（２０℃）	（３０℃）
干燥时间……	指　触	１小时	５０分	４０分	３０分
	半硬化	５小时	４小时	３小时	３小时
涂装间隔……	最　短	5小时	４小时	３小时	３小时
	最长	１０天	９天	７天	７天

※涂装间隔适用于使用相同涂料或同系列涂料进行叠加涂刷情况。

涂装条件
大　　气……温度５℃以上　　湿度８５%以下
塗装方法……刷毛或喷涂
稀 释 剂……热劲Ｂ稀释剂
稀 释 率……刷毛情况　　０～5%
　　喷涂情况　　0～　５%
涂装次数……刷两次
基地处理……２种清根ＩＳＯ　Ｓｔ３
适合底漆*……通用３０底漆

包　装　１６kg・４kg

消 防 法
危险品标识　：第四类第二石油类
有机溶剂区分：第二种有机溶剂

使用上注意事项
１．如果一次性涂得太厚，温度升高时就会导致开裂或起泡的问题。
２.涂装后的升温过程请务必分步进行，若出现急剧升温现象，可能导致裂纹或剥落问题。
3．此外，关于涂料使用注意事项的详细说明，请参阅MSDS（产品安全数据表）。