

TL1020产品手册 高频碳氢覆铜板

Features and benefits 特性与优势

- TL1020碳氢树脂-陶瓷-玻纤复合层压板材料是一种超高介电常数的高频覆铜板
- 接近FR-4的机械和加工性能，可以使用传统的FR-4覆铜板的PCB工艺进行加工
- 超高且稳定的高频介电性能，以及超低的介电损耗
- 高于280°C的玻璃态转化温度，对高温加工过程耐候性更好
- 相比模压成型的热塑型高频材料，拥有更加均一稳定的电性能与机械性能，且可加工更大尺寸的基板（最大至625*800mm）
- UL94 V-0级别阻燃
- 层压板采用编织玻纤增强，材料刚性与尺寸稳定性更好

Areas of application 典型应用

- 航天/航空/制导等小尺寸天线
- 滤波器
- 小型化收发器
- 电桥

标准厚度 Standard thickness	板材标准尺寸 Standard size of plate	标准铜厚 Standard copper thickness
5.0 mil (0.127 mm) 10.0 mil (0.254 mm) 20.0 mil (0.508 mm) 30.0 mil (0.762 mm) 50.0 mil (1.270 mm) 60.0 mil (1.524 mm) *如需更大厚度需咨询厂家	12" X 18" (305 X 457 mm) 24" X 18" (610 X 457 mm) 24" X 20" (610 X 508 mm)	ED / RTF 铜箔 1/2 oz. (18 μm) 1 oz. (35 μm)

序号 No	性能 Property		测试方法 Test Method	测试条件 Test Condition	单位 Unit	典型值 Typical Value
1	介电常数 10 GHz Permittivity at 10 GHz		IPC TM-650 2.5.5.5	23°C	—	10.20 ± 0.30
	介电常数 10 GHz Permittivity at 10 GHz		IPC Modified	23°C	—	10.30 ± 0.30
2	损耗角正切值 10 GHz Loss Tangent at 10 GHz		IPC TM-650 2.5.5.5	23°C	—	0.0038
3	剥离强度 Peel Strength		IPC TM-650 2.4.8	1 oz. 电解铜箔, 热应力后	N/mm (lbs/in)	1.1 (6.3)
4	热膨胀系数CTE Coefficient of Thermal Expansion	X轴 X-Axis	IPC TM-650 2.4.41	0-250°C	ppm/°C	22
		Y轴 Y-Axis				33
		Z轴 Z-Axis				50
5	玻璃态转化温度 Tg		IPC TM-650 2.4.24	—	°C	>280
6	热失重分解温度 Td		ASTM D3850	—	°C	437
7	热导率 Thermal Conductivity		ASTM D5470	70°C	W/(m·K)	0.73
8	表面电阻率 Surface Resistivity		IPC TM-650 2.5.17.1	C-96/35/95	MΩ	1.1×10 ⁸
9	体积电阻率 Volume Resistivity		IPC TM-650 2.5.17.1	C-96/35/95	MΩ·cm	7.1×10 ⁴
10	吸水率 Moisture Absorption		IPC TM-650 2.6.2.1	D-48/50	%	0.14
11	弯曲强度 Flexural Strength		IPC TM-650 2.4.4	23°C	MPa	105
12	弯曲模量 Flexural Modulus		ASTM D790	23°C	MPa	3802
13	拉伸强度 Tensile Strength		GB/T1040.4-2006	23°C	MPa	49
14	拉伸模量 Tensile Modulus		GB/T1040.4-2006	23°C	MPa	1749
15	密度 Density		ASTM D792 Method A	23°C	g/cm ³	2.3
16	耐燃性 Flammability		UL94 Vertical Burn	—	—	非阻燃
17	无铅兼容性 Lead-Free Process Compatible		—	—	—	Yes

说明1：典型值表示通常厚度情况下的多次测量不同批次产品性能指标的平均数值。如果对参数有特殊需求或疑问，请联系湍流电子公司。

Remark1: Typical value represent an average value from a population of tested material and on the most common thickness. For any specific requirement or question, please contact Tuanliu Electric Co.