

DAC-i[®] 评价事例①

产品名	通讯用散热器 (DCM: 2500t)		
客户目的	热裂纹和开裂对策	尺寸	N/A
使用钢材	8418类	评价材料	DAC-i
硬度	-	硬度	46-48HRC
表面处理	-	表面处理	WPC处理
目前寿命	1万模次发生热裂纹， 4万模次开始恶化	评价方法	模具报废模次数
加工方法	全部放电加工	评价结果 (成形)	韧性和金相组织检测 评价良好



最终生产7万模次无异常
模具寿命和8418类相同