



# 锦州诚化新材料有限公司

## T-702B

石油磺酸钠  
润滑油/防锈乳化剂

### 化学数据

项 目	质量指标	典型值	试验方法
外观	棕红色粘稠液体	棕红色粘稠液体	目测
PH 值	7.0-8.0	7	PH 试纸
磺酸钠含量, % (m/m)	50-55	53.5	企标
无机盐含量, % (m/m)	实测	1.05	企标
水分, % (m/m)	≤1.0	0.7	GB/T260

### 产品描述

T-702B 是典型的阴离子表面活性剂，做为防锈添加剂，乳化剂，对比普通 T-702，T702B 拥有更低的分子量组成，变现为更好的亲水性，使其具有良好的遇水乳化能力，并且也具有抗盐水浸渍能力和相当好的油溶性。

T-702B 对黑色金属和黄铜防锈性能较好，可作为多种极性物质在油中的助溶剂。

T-702B 主要用作配制切削液及各种乳化剂、防锈剂、拉丝剂，用于轻载切削润滑冷却，同时具有防锈、清净的作用。

T-702B 在油品中推荐加剂量为：1.0-5.0%。

T-702B 储存温度不应超过 50℃，建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时，参照 SH/T0164 进行，本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性，在安全环保使用方面等同一般石油产品，不用特殊防护。

### 标准包装

净重/桶：20kg/200kg