

T-154B

硼化聚异丁烯丁二酰亚胺
润滑油/分散剂

化学数据

项 目	质量指标	典型指标	试验方法
密度 (20℃), kg/m ³	实测	925	GB/T1884
运动粘度 (100℃), mm ² /s	120-220	190.5	GB/T265
闪点 (开口杯), °C	≥170	>190	GB/T3536
总碱值, mgKOH/g	15-30	28.5	SH/T0251
氮含量, % (m/m)	1.1-1.3	1.15	SH/T0224
硼含量, % (m/m)	≥0.30	0.42	SH/T0227
水分, % (m/m)	≤0.1	0.02	GB/T260

产品描述

T-154B 由无灰分散剂经硼化改性制得，除具有分散性外，还具有抗氧及抗磨性，并可改进油品与氟橡胶密封件的相容性，降低铜铅轴瓦的高温腐蚀。

T-154B 与金属清净剂、ZDDP 抗氧抗腐剂等系列产品均有较好的配伍性，具有良好的添加剂协同效应，用于调制发动机油、节能型及环保型工业用油。

T-154B 油品中推荐添加量为 1.0%-5.0%。

T-154B 储存温度不应超过 50℃，建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时，参照 SH/T0164 进行，本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性，在安全环保使用方面等同一般石油产品，不用特殊防护。

标准包装

净重/桶：170kg