



锦州诚化新材料有限公司

T-705

碱性二壬基萘磺酸钡
润滑油/防锈剂

化学数据

项 目	质量指标	典型值	试验方法
外观	棕色至褐色透明粘稠液体	棕色至褐色透明粘稠液体	目测
密度（20℃），kg/m ³	≥1000	1005	GB/T1884
运动粘度（100℃），mm ² /s	≤100	58.55	GB/T265
闪点（开口），℃	≥165	185	GB/T267
总碱值，mgKOH/g	35-55	38.25	SH/0251
钡含量，%（m/m）	≥11.5	11.75	SH/T0225
机械杂质，%（m/m）	≤0.10	0.06	GB/T511
湿热试验	测定	合格	GB/T2361
油溶性	透明	合格	目测

产品描述

T-705 是一种应用广泛的防锈添加剂，对各种金属及其制件都具有优异的防锈性能，具有良好的油溶性，良好的润滑及抗磨性能，潮湿状态下也具有良好的稳定性。

T-705 在油品中推荐加剂量为：2.0-6.0%。

T-705 储存温度不应超过 50℃，建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时，参照 SH/T0164 进行，本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性，在安全环保使用方面等同一般石油产品，不用特殊防护。

标准包装

净重/桶：200kg