



锦州诚化新材料有限公司

T-603

聚异丁烯 1300

润滑油/催冷剂

化学数据

项目	典型值	测试方法
外观	无色透明粘稠液体	目测
20℃密度, kg/m ³	895	GB/T1884
闪点 (闭口), °C	220	GB/T3536
100℃粘度, cst	680	GB/T265
分子量 (数均)	1300	ITM32-003
水含量, ppm	35	ASTM D6304

产品描述

T-603 是一种化学性能稳定的非挥发性液体，在高温挥发或热分解后不会形成残留物。

T-603 为分子量 1300 的低分子量聚异丁烯，适中的分子量更容易使淬火油在淬火件表面形成油膜，保持淬火过程稳定。

T-603 聚异丁烯运动粘度适中，添加后不会导致基础油品粘度过大，且分子链适中，使得产品更加稳定，提高了淬火油产品的冷却稳定性能。

T-603 储存温度不应超过 50℃，建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时，参照 SH/T0164 进行，本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性，在安全环保使用方面等同一般石油产品，不用特殊防护。

标准包装

净重/桶：180kg