

T-701

石油磺酸钡
润滑油/防锈剂

化学数据

项 目	质量指标	典型值	试验方法
外观	棕褐色粘稠液体	棕褐色粘稠液体	目测
PH 值	7.0-8.0	7.5	PH 试纸
磺酸钡含量, % (m/m)	≥50	54	附录 A
水分, % (m/m)	≤0.30	0.05	GB/T260
机械杂质, % (m/m)	≤0.20	0.06	GB/T511

产品描述

T-701 具有优良的抗潮湿、抗盐雾、抗盐水和置换性能，对黑色金属和有色金属具有优良的防锈性能，油溶性好，能吸附于金属表面形成保护膜，起到防止金属的腐蚀和锈蚀作用。

T-701 应用在防锈油脂中作防锈剂，如配制置换型防锈油，工序间防锈油，封存用油，以及润滑防锈两用油和防锈脂等。

T-701 在油品中推荐加剂量为：3-15%。

T-701 储存温度不应超过 50℃，建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时，参照 SH/T0164 进行，本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性，在安全环保使用方面等同一般石油产品，不用特殊防护。

标准包装

净重/桶：200kg