



# 锦州诚化新材料有限公司

## T-405

硫化烯烃棉子油  
润滑油/油性剂

### 化学数据

| 项 目                             | 质量指标    | 典型值  | 试验方法     |
|---------------------------------|---------|------|----------|
| 运动粘度 (100℃), mm <sup>2</sup> /s | 20-28   | 25.3 | GB/T265  |
| 闪点 (开口), °C                     | ≥140    | >170 | GB/T3536 |
| 酸值, mgKOH/g                     | ≤5      | 3.8  | GB/T264  |
| 硫含量, % (m/m)                    | 7.5-8.5 | 8.1  | SH/T0303 |
| 铜片腐蚀 (100℃, 3h), 级              | ≤1      | 1A   | GB/T5096 |

### 产品描述

**T-405** 外观为深棕色透明粘稠液体。能在金属表面吸附形成较强的油膜，具有极压抗磨并降低摩擦系数作用。

**T-405** 具有良好的油溶性、极压抗磨和降低摩擦等性能。与其它添加剂复合，可调配导轨油、液压导轨油、中负荷极压工业齿轮油、重负荷极压工业齿轮油和蜗轮蜗杆油中。

适用于极压润滑脂，它的极压性高，可以满足极压润滑脂的使用要求。

**T-405** 在油品中推荐加剂量为：导轨油 3%-6%，液压导轨油 0.5%-1.5%，工业齿轮油 2.5%，切削油 5%-6%，润滑脂 2%-5%。

**T-405** 储存温度不应超过 50℃，建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时，参照 SH/T0164 进行，本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性，在安全环保使用方面等同一般石油产品，不用特殊防护。

### 标准包装

净重/桶：180kg