



锦州诚化新材料有限公司

PB1300

聚异丁烯

润滑油/粘度指数改进剂

化学数据

项目	典型值	测试方法
外观	无色透明粘稠液体	目测
20℃时密度, kg/m ³	898	GB/T1884
闪点 (闭口), °C	200	GB/T3536
100℃时粘度, cst	630	GB/T265
分子量 (数均)	1300	ITM32-003
水含量, ppm	35	ASTM D6304

产品描述

PB1300 是一种化学性能稳定的非挥发性液体, 在高温挥发或热分解后不会形成残留物, 具有良好的润滑性能, 耐氧化, 不透水蒸汽及其它气体, 具有憎水性、增粘性。

PB1300 作为润滑油增粘剂或粘度指数改进剂广泛应用于各种润滑油中, 包括: 内燃机油、压缩机油、机械油、金属加工液、齿轮油、液压油、拉丝油及二冲程油等。

PB1300 储存温度不应超过 50℃, 建议调合温度为 60-75℃。在储存、装卸及调油时, 参照 SH/T0164 进行, 本产品不易燃、不爆炸、无腐蚀性, 在安全环保使用方面等同一般石油产品, 不用特殊防护。

标准包装

净重/桶: 180kg