

# 化学品技术参数表

锦州诚化新材料有限公司



诚化新材料  
CHENG HUA NEW MATERIALS

## T-2540

### 硫化烯烃

硫化烯烃是一种二烷基五硫化合物，其具备高含量的活性硫，含量可达 40%，能够为润滑油提供优异的极压性能，防止金属部件之间的强磨损，因其具备高含量的活性硫，要注意腐蚀，一般不用于铜、铝等有色金属加工。适用于工业油、齿轮油，金属加工油等切削、钻孔、攻丝等。

- 颜色浅，不影响最终产品
- 气味温和，不刺激，利于生产操作
- 避免用于有色金属部件

项 目	质量指标	试验方法
外观	微黄色透明液体	目测 <sup>1</sup>
油溶性	油品呈透明且无沉淀或悬浮物	目测 <sup>2</sup>
密度 (20°C), kg/m <sup>3</sup>	1000-1100	GB/T1884
闪点 (开口), °C	≥150	GB/T3536
硫含量, %	≥40	SH/T0303
活性硫含量, %	≥38	SH/T0194
铜片腐蚀 (121°C, 3h)	≤4c	GB/T5096
水分, %	≤0.03	GB/T260
机械杂质, %	≤0.05	GB/T511

1: 将试样注入 100ml 量筒中，在室温下观察。

2: 5%试样混合 95%基础油在 55%温度条件下搅拌均匀后，目测无沉淀或无悬浮物。

参考剂量：0.5-10.0%

标准包装：200 公斤/桶、1000 公斤/吨桶、散装

储运及安全：储存温度不应超过 75°C；长期储存温度不应超过 50°C。产品在储存、运输、装卸和使用期间，应参照 SH/T0164 标准进行。本品不易燃、不易爆、无腐蚀性。产品使用注意事项请参见该产品的安全数据说明书。