

思沃®化学 **PUE-2013F**

特性	脂肪族聚氨酯水分散体
外观	白色半透明液体
含固量(%)	45±1
PH 值	7.0-9.5
粘度 (mPa · s)	≤800
玻璃化温度 Tg(°C)	-25
断裂伸长率(%)	1000
拉伸强度(Mpa)	9.5
弹性模量(100%Mpa)	1.0
助溶剂	不含 NMP、NEP、DMAC 等违禁物质
表干时间(min)	≤30
实干时间(min)	≤60
机械稳定性	好
耐黄变性能	涂膜不黄变
贮存	常温下保存 12 个月
包装	1000Kg/塑桶 200Kg/塑桶 120Kg/塑桶

应用：PUE-2013 的无溶剂版本。涂膜软，弹性优异，有优异的附着力、耐水解性能、耐磨性能和耐紫外、耐候性能，有优异的耐水性能和防水性能。综合性能优异。可用于制革、织物印花、弹性涂料和标签印刷等。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.