

思沃®化学 PUE-Z501

特性	阴离子脂肪族聚醚型聚氨酯水分散体
外观	乳白色液体
含固量(%)	50±1
PH值	7.0-9.5
粘度(mPa·s)	≤800cps
玻璃化温度 Tg(°C)	-35
NMP、NEP、DMAC	不含
机械稳定性	好
断裂伸长率(%)	1600-1700
拉伸强度(Mpa)	24.6
100%弹性模量(Mpa)	1.5
耐黄变性能	涂膜耐黄变
贮存	常温下保存 12 个月
包装	1000Kg/塑桶 200Kg/塑桶

应用：高性价比产品。涂膜软，有优异的延展性，有优良的耐碱性能和耐水洗牢度，可用于织物印花涂层、皮革等。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.