

思沃®化学 PUD-987F

特性	阴离子型脂肪族聚氨酯水分散体
外观	白色半透明液体
含固量(%)	35 ±1
PH 值	7.5-9.5
粘度(mPa·s)	≤300
乳液粒径(nm)	≤100
玻璃化温度 Tg(°C)	-25
断裂伸长率(%)	928
拉伸强度(Mpa)	43.2
弹性模量(100%Mpa)	3.2
助溶剂含量(%)	≈0 (不含 NMP 等违禁物质)
表干时间(min)	≤30
实干时间(min)	≤60
机械稳定性	好
耐黄变性能	涂膜不黄变
贮存	常温下保存 12 个月
包装	1000Kg/塑桶 200Kg/塑桶 120Kg/塑桶

应用：涂膜通透、高光泽，有优异的耐水和优良的耐磨性能，其附着力优于 PUD-986F，适合于尼龙、防雨布等基材的涂料印花等。

不含有锡、甲醛、重金属等违禁物质。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.