

思沃®化学 PUE-5083

特性	阴离子脂肪族聚氨酯水分散体乳液
外观	乳白色液体
含固量 (%)	50 ± 1
PH 值	7.0-9.5
粘度 (mPa · s)	≤ 1000
乳液粒径 (nm)	≤ 200
助溶剂	不含 NMP、NEP、DMAC 等违禁物质
断裂伸长率 (%)	1000
拉伸强度 (Mpa)	15.5
弹性模量 (100%Mpa)	1.3
耐曲折	常温 15 万次, -25℃ 15 万次
机械稳定性	好
耐黄变性能	涂膜耐黄变
贮存	常温下保存 12 个月
包装	1000Kg/塑桶 200Kg/塑桶 120Kg/塑桶

应用：该树脂乳液易于发泡，主要用于合成革贝斯。涂膜具有优异的回弹性，有优异的耐曲折和干湿剥离，及优异的耐碱和耐低温性能。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.