

思沃®化学 **PUD-6900S**

特性	阴离子脂肪族聚酯型聚氨酯水分散体
外观	白色半透明液体
含固量 (%)	32±1
PH 值	7.0-9.5
粘度 (mPa · s)	≤200
助溶剂含量 (%)	微量丙酮 (不含 NMP、NEP、DMAC 等)
断裂伸长率 (%)	600
拉伸强度 (Mpa)	9.3
100%拉伸膜量 (Mpa)	1.6
表干时间 (min)	≤30
实干时间 (min)	≤60
机械稳定性	好
耐黄变性能	涂膜不黄变
包装	1000Kg/塑桶 200Kg/塑桶 120Kg/塑桶

应用：该分散体粒径小，在 PVC、PET 上有良好的附着力，适合用作印刷油墨和喷墨打印。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.