

思沃®化学 PUD-994F

特性	阴离子脂肪族聚碳酸酯型聚氨酯水分散体
外观	白色半透明液体
含固量(%)	35±1
PH 值	7.0-9.5
粘度(mPa·s)	≤200
乳液粒径(nm)	≤100
玻璃化温度 Tg(°C)	-25
助溶剂含量(%)	≈0 (不含 NMP、NEP、DMAC 等违禁物质)
断裂伸长率(%)	350-450
拉伸强度(Mpa)	49.6
弹性模量(100%Mpa)	10.6
表干时间(min)	≤30
实干时间(min)	≤60
机械稳定性	好
耐黄变性能	涂膜不黄变
贮存	常温下保存 12 个月
包装	1000Kg/塑桶 200Kg/塑桶 120Kg/塑桶

应用：涂膜中等硬度，其涂膜有优异的耐水性能和耐磨、耐候、耐水解性能，有优异的附着力。适宜于皮革、纸张、橡胶和塑料、建筑和工业涂料等。不含有机锡、甲醛、重金属等违禁物质。储存超过 12 个月的产品通过测试后可以使用。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.