

思沃®化学 PUD-6806

特性	阴离子聚醚型脂肪族聚氨酯水分散体
外观	半透明至乳白色液体
含固量(%)	35±1
PH 值	7.0-9.5
粘度(mPa·s)	≤800
NMP、NEP、DMAC	不含
机械稳定性	好
断裂伸长率(%)	1500
拉伸强度(Mpa)	34.3
弹性模量(100%Mpa)	1.1
贮存	常温下保存 12 个月
包装	1000Kg/塑桶 200Kg/塑桶 120Kg/塑桶

应用：涂膜比 PUD-6805 更加柔软，有优异的回弹性和优异的耐碱、耐水性能，低温耐折性能好，剥离强度高。可用于织物印花涂层、皮革等。做厚涂层开裂时可加入约 5-10%的 DPM（二丙二醇单甲醚）帮助成膜。不含有机锡化合物、重金属、甲醛等，环保指标优秀。储存超过 12 个月的产品通过测试后可以使用。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.