

思沃®化学 OH-PUD-1530

特性	含有羟基的脂肪族聚氨酯水分散体
外观	乳白色至半透明液体
含固量(%)	40±1
羟基含量	1.2% (按干固体计)
PH 值	7.0-9.5
粘度	≤500mPa·s
乳液粒径	≤200nm
助溶剂含量	6%
断裂伸长率(%)	600-700
拉伸强度(Mpa)	27.2
100%弹性模量(Mpa)	4.4 (不外加固化剂)
机械稳定性	好
耐黄变性能	涂膜不黄变
贮存	常温下保存 12 个月
包装	1000Kg/塑桶 200Kg/塑桶 120Kg/塑桶

应用：含有较低的羟基含量，有良好的耐水解性能。硬度较低、弹性好。可单独或与其它水性树脂拼合使用。与其配合使用的水性固化剂可为双组份常温交联的水分散型聚异氰酸酯交联剂（加入量约为 OH-PUD-1530 的 10-15%），以及需高温烘烤解封的封闭型聚异氰酸酯固化剂和氨基树脂等。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.