

思沃®化学 U-1529

特性	脂肪族特种聚酯型聚氨酯乳液
外观	半透明至乳白色液体
含固量 (%)	45±1
PH 值	7.0-9.5
粘度 (mPa · s)	≤500
密度	1.05
NMP、DMAC、NEP	不含
最低成膜温度 (°C)	5
最低活化温度 (°C)	110-120
耐黄变性能	涂膜不黄变
贮存	常温下保存 12 个月
包装	1000Kg/塑桶 200Kg/塑桶 120Kg/塑桶

应用：阴离子型的高分子量聚氨酯水分散体。热活化温度较高，胶膜干性好，抗粘性强，附着力强，粘结强度高，具有更好的耐热性，适宜于汽车内饰、磁卡等弹性基材的粘结。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.