

思沃®化学 **Matt PUD-1911**

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 特性        | 基于聚碳酸酯的自消光脂肪族聚氨酯水分散体               |
| 外观        | 乳白色                                |
| 含固量(%)    | 32±1                               |
| PH 值      | 7.0-9.5                            |
| 粘度(mPa·s) | 800-2000                           |
| 60° 光泽    | 单独涂板发白，当加入少量高光树脂后可获得<br>0.6 左右的低光泽 |
| 邵氏硬度 (A): | 96                                 |
| 机械稳定性     | 好                                  |
| 耐黄变性能     | 涂膜不黄变                              |
| 贮存        | 常温下保存 12 个月                        |
| 包装        | 1000Kg/塑桶 200Kg/塑桶 120Kg/塑桶        |

应用和性能：高物性水性聚氨酯类消光树脂，不含消光粉，分子内消光。涂膜硬度高，有优异的耐磨、耐候、耐紫外、耐氙灯和耐水解性能。单独涂膜时涂膜发白，不成膜，建议与高光水性树脂拼合使用。推荐用于合成革表面处理剂和工业涂料等。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.