

思沃®化学 **PUD-808F**

特性	阴离子型脂肪族聚醚型聚氨酯水分散体
外观	半透明至乳白色液体
含固量(%)	40±1
PH 值	7.0-9.5
粘度	≤1000cps
玻璃化温度 T _g (°C)	-35
NMP、NEP、DMAC	不含
机械稳定性	好
断裂伸长率(%)	850-950
拉伸强度(Mpa)	35.0
弹性模量(100%Mpa)	2.5
耐黄变性能	涂膜不黄变
贮存	常温下保存 12 个月
包装	1000Kg/塑桶 200Kg/塑桶 120Kg/塑桶

应用：涂膜软，优异的回弹性，有优异的耐碱性能和耐水洗牢度，低温耐折性能好，剥离强度高。可用于织物印花涂层、皮革等。做厚涂层开裂时可加入约 10%的 DPM（二丙二醇单甲醚）帮助成膜。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.