

思沃®化学 U-100

特性	脂肪族聚醚聚酯型聚氨酯水分散体
外观	乳白色液体
含固量(%)	50±1
PH 值	7.0-9.5
粘度(mPa·s)	≤800
乳液粒径(nm)	≤200
最低成膜温度(℃)	≥5
最低活化温度(℃)	100-110
断裂伸长率(%)	700-800
拉伸强度(Mpa)	22.5
弹性模量(100%Mpa)	3.6
机械稳定性	好
耐黄变性能	涂膜不黄变
贮存	常温下保存 12 个月
包装	1000Kg/塑桶 200Kg/塑桶 120Kg/塑桶

应用：无定型聚合物。热活化温度高，胶膜软，弹性强。适宜于皮革、纺织品布类和弹性体等基材的粘结。加入 2-5%的水分散型聚异氰酸酯固化剂（如本公司生产的 EC-600）可显著增强其接着性能。不含有机溶剂，环保指标优秀。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.