

思沃®化学 OH-PUD-1930

特性	含有羟基的脂肪族聚酯型聚氨酯水分散体
外观	乳白色至半透明液体
含固量(%)	40±1
羟基含量	1.5% (按干固体计)
PH 值	7.0-9.5
粘度	≤500mPa·s
乳液粒径	≤200nm
助溶剂含量	5%的 DMAC
断裂伸长率(%)	650-750 (不外加交联剂)
拉伸强度(Mpa)	9.8 (不外加交联剂)
弹性模量(100Mpa)	1.4 (不外加交联剂)
机械稳定性	好
耐黄变性能	涂膜不黄变
贮存	常温下保存 6 个月
包装	1000Kg/塑桶 200Kg/塑桶 120Kg/塑桶

应用：高性价比产品。含有较低的羟基含量，涂膜不加交联剂时为中等硬度，弹性好，可单独或与水性羟基丙烯酸、水性聚酯等拼混使用。可使用水分散型聚异氰酸酯固化剂进行常温固化，或使用氨基树脂进行高温烘烤固化。

The information and recommendations in this publication are to the best of our knowledge, information and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be construed as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the users to determine the applicability of such information or suitability of any products for their own purposes. Statements or suggestions concerning possible use of our products are made without representation or warranty that any such is free of patent infringement and are not recommendations to infringe on any patent.