

技术参数

2310

日期: 08/2017



应用说明

特点

一款UV快速固化胶, 成型好, 适用于玻璃之间快速定位粘接; 尤其适用于玻璃贴合成型封口粘接;

粘接材料

玻璃, PET, 金属等

典型应用

电子产品密封封口粘接

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	丙烯酸	
外观	淡黄色	
粘度	12324	20rpm@25°C, ASTM D-1084
固化条件@365nm	1200mj/cm ²	

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	淡黄色	
邵氏硬度	60D	ASTM D-2240
玻璃化温度	NA	DSC, TA Q20, 40°C/MIN
可靠性	数值	测试方法
工作温度范围	-55°C—120°C	

储运条件

使用方法

点胶, 喷胶, 滚涂等

储存方法

本产品对太阳光及其它可见光比较敏感, 应避光储存在阴凉干燥处。打开包装使用时尽量缩短曝光时间。使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触, 对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。

有效期 (25°C)

12个月

包装规格

30、55ml 针筒;

注:

本技术参数表所包含的参数是本产品最真实可靠的参数。对于其它机构测得的数据我无法承担责任。客户最终决定本产品是否适用其工艺, 对于生产过程中因使用不当产生的任何问题无法承担责任。我们建议客户正式使用前请做好各种测试工



www.stick1mat.com

Email: info@stick1mat.com

上海老港工业区同发路 123 弄 12-1 号