技术参数

2318F

日期 ：08/2023

上海禧合应用材料

应用介绍

特点	一款单组份紫外光可见光固化胶黏剂，具有较高的弹性，较低的粘度，低硬度，柔韧性好，耐高温具有荧光可追溯性能，在 300-400nm 的波段可吸收荧光灯中的紫外线，发出蓝光。
典型应用	3D 眼镜，替代密封垫圈

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学结构	丙烯酸树脂	
颜色	淡黄色	
粘度(cps)	8000	5rpm@25℃, ASTM D-1084
固化条件（在黄光环境下）	1200mJ/cm^2@365nm	
TI	4	
有效期@ 25℃,月	6	
密度（g/ml)	1.05	

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	淡黄色	
邵氏硬度	50A	ASTM D-2240
延伸率	300%	

储存和使用方法

产品在常温环境中储存。避免阳光直射，建议在通风，阴凉干燥处密封保存；,，使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考 SDS 文件;

注：

1. 本技术数据表（TDS）中提供的信息和应用建议是基于 TDS 更新日时，我们对本产品的了解和经验而编写，数据不作为质检标准。该产品有各种不同的应用，差异化的应用和工作环境会超出我们的控制范围，因此我们对产品的适用性不承担责任，强烈建议您在使用前做完整的产品和工艺匹配测试，并以此来评估确认该产品的适用性。
2. 本文档的内容可能会有更新，除非有明确的书面承诺，禧合没有义务通知客户关于内容的更改。

www.stick1mat.com
Email: info@stick1mat.com
上海老港工业区同发路 123 弄 12-1 号