技术参数

が落合 5 花 1 应用 材料

VTP2615D

日期:12/2024

产品描述

特点 一款单组份紫外光固化胶黏剂,也可以在可见光+热固化,主

要应用于大面积多层 LCD 粘接,具有良好的耐热性,高透光率,高折射率,具有低应力耐黄变等特点,热固化可以帮助

阴影部分完全固化,特别适合多层光学材料粘接。

粘接材料 PCB,玻璃,陶瓷等

典型应用 LCD 粘接

固化前特性

| 特征 | 数值 | 测试方法 |
|--------------|--------------------------|------------------------|
| 化学名称 | 丙烯酸树脂 | |
| 颜色 | 无色透明 | |
| 粘度 | 737cps | 20rpm@25℃, ASTM D-1084 |
| 固化条件 | 1200mJ(30-60S)/30min80°C | |
| 比重 | 1.03g/cm ³ | |
| 适用期(25℃) | 7 天 | |
| 保质期@ 5-10℃,月 | 6 | |

固化后特性

| 特征 | 数值 | 测试方法 |
|-------------|--------|-------------|
| 外观 | 无色透明 | |
| 邵氏硬度 | 22A | ASTM D-2240 |
| 剪切强度(UV) | 3.6Mpa | 玻璃+玻璃 |
| | 0.5MPa | PC+PC |
| 剪切强度(UV+热固) | 5.1MPa | 玻璃+玻璃 |
| 折射率 (可见光) | 1.51 | 阿贝折射法 (固化后) |
| 收缩率 (体积) | 5% | |
| 延伸率 | 1100% | |

www.stick1mat.com

Email: info@stick1mat.com

上海老港工业区同发路 123 弄 12-1 号



技术参数

VTP2615D随时间变化曲线(25℃)



储存和使用方法

产品在 5-10℃环境中储存,使用前请先移至室温回温至常温,30ml 包装建议回温 2 小时。使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触,对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考 SDS 文件。

注:

- 1. 本技术数据表 (TDS) 中提供的信息和应用建议是基于截至 TDS 更新日时,我们对本产品的了解和经验而编写,数据不作为质检标准。该产品可以有各种不同的应用,差异化的应用和工作环境会超出我们的控制范围,因此我们对产品的适用性不承担责任,强烈建议您在使用前做完整的产品和工艺匹配测试,并以此来评估确认该产品的适用性。
- 2. 本文档的内容可能会有更新,除非有明确的书面承诺,禧合没有义务通知用户关于内容的更改。





