

技术参数

5260T

日期：06/2024

应用介绍

特点

一款单组份、高温快速固化环氧胶，对玻璃、陶瓷、塑料及金属等材料具有良好的粘接力，此款产品适用于电子产品零部件粘接。

粘接材料

金属，塑料/PCB，玻璃等

典型应用

电子产品零部件结构性粘接

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	环氧树脂	
颜色	黑色	
粘度(cps)	100000~250000	0.5rpm@25℃, ASTM D-1084
固化条件*	2mins@ 150℃	
有效期@ -20℃,月	12	

* 固化温度是指固化时胶水本身达到的温度。

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	黑色	
邵氏硬度	85-95D	ASTM D-2240
玻璃化温度	100℃	TMA
可靠性	数值	测试方法
适用范围	-40-150℃	

储存和使用方法

产品需低于-20℃环境中保存，使用前请先移至室温解冻，30ml 和 55ml 支装回温 2 小时，120g 灌装回温 3 小时。使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考 SDS 文件。

包装规格：30ml/支；55ml/支；120g/罐

www.stick1mat.com

Email: info@stick1mat.com

上海老港工业区同发路 123 弄 12-1 号



技术参数

注:

1. 本技术数据表(TDS)中提供的信息和应用建议是基于截至 TDS 更新日时, 我们对本产品的了解和经验而编写, 数据不作为质检标准。该产品可以有各种不同的应用, 差异化的应用和工作环境会超出我们的控制范围, 因此我们对产品的适用性不承担责任, 强烈建议您在使用前做完整的产品和工艺匹配测试, 并以此来评估确认该产品的适用性。
2. 本文档的内容可能会有更新, 除非有明确的书面承诺, 禧合没有义务通知用户关于内容的更改。

