

应用介绍

特点

一款双组份环氧树脂胶，常温固化，具有高粘接强度，低粘度，广泛的粘接性，高透明性，适用于电子器件光学部件的粘接。

粘接材料

金属，塑料，玻璃，陶瓷等

典型应用

电子元器件光学部件的粘接。

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	环氧树脂	
颜色	A: 无色; B: 无色	
粘度(cps)40RPM	A: 293; B: 7.8	@25°C, ASTM D-1084
混合粘度 (cps)40RPM	111	
混合比例 (质量)	100:35	
固化条件*	7 天@25°C 或 6H@60°C	
定位时间	15 小时@25°C 或 2H@60°C	
其他固化条件	12mins@150°C 或 6mins@180°C	
有效期@ 25°C, 月	12	

*固化温度是指胶水表面实际达到的温度

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	无色	
邵氏硬度	76D	ASTM D-2240
TG	53°C	

储存和使用方法

请将产品常温25°C下储存，建议储存在干燥通风处，可以用手动胶枪点胶，也可自动化点胶；点胶前请废弃掉开始混合部分少量胶水等混合均匀后再使用；使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考SDS文件；

注：

1. 本技术数据表（TDS）中提供的信息和应用建议是基于 TDS 更新日时，我们对本产品的了解和经验而编写，数据不作为质检标准。该产品有各种不同的应用，差异化的应用和工作环境会超出我们的控制范围，因此我们对产品的适用性不承担责任，强烈建议您在使用前做完整的产品和工艺匹配测试，并以此来评估确认该产品的适用性。

2. 本文档的内容可能会有更新，除非有明确的书面承诺，禧合没有义务通知客户关于内容的更改。

www.stick1mat.com

Email: info@stick1mat.com

上海老港工业区同发路 123 弄 12-1 号

